



pinefhilsa

pinefhilsa

www.pinefhilsa.com

© HILOS DE COSER

LEFERON

© HILOS DE TEJER

www.leferon.com

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Título comercial	PES 100% 105/2	
Composición	Poliéster 100%	Ley 883/73
Título	105/2Nm 62/2Ne	UNI EN ISO 2060 Enero 1997
Tipo Fibra	TIAJIN HL2	
Torsión	UNI EN ISO 2061 Enero 1997	
Metros por kilo	52410	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tenacidad Cn/dtex	600	UNI EN ISO 2062 Julio 1997
Alargamiento	11%	UNI EN ISO 2062 Julio 1997
Fricción cN	150-170 cn	
Encimaje	4%	Procedimiento interno



CARACTERÍSTICAS TINTORIALES

	Colores Claros		
	Degradacion	Descarga	
Luz artificial (xenontest)	3	N/A	ISO 105 B-02
Agua	-	-	ISO 105 E-01
Sudor acido	4-5	4	ISO 105 E-04
Sudor alcalina	4-5	4	ISO 105 E-04
Lavado humedo 60°C	5	4-5	ISO 105 C-06
Lavado seco	4-5	4-5	ISO 105 D-01
Planchado seco 30SEG/180°	4-5	4-5	ISO 105 X-11

CARACTERÍSTICAS COLORIMÉTRICAS

	D65	A	F2	F11	
Desviacion s/master Leferon	1	1	1	1	CMC (2:1)
Exterior/Medio/Interior	1	1	1	1	CMC (2:1)

SÍMBOLOS DE ETIQUETADO



CERTIFICACIONES

Oeko - Tex	Standard 100	Nº 2004AN1251
Reach	Productos utilizados en fase de preregistro	

CARACTERÍSTICAS EMBALAJE

Dimensiones caja	355x270x110
Peso máximo x caja	10Kgr.

Zona Ind. Mas Roger – Juan de la Cierva 35 – Apdo. 144 – 08397 Pineda de Mar – Barcelona – España –
Telf. 0034 937670847 Fax: 0034 937670989 - leferon@leferon.com