

INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

Nº **2011AN1832**

FECHA RECEPCIÓN
DATE OF RECEPTION

14/09/2011

SOLICITANTE / APPLICANT

LEFERON, S.L.
Mas Roger. Juan de la Ci 14
ES-08397 PINEDA DEL MAR
BARCELONA

Att. SERGI LAZARO GARCIA

FECHA ENSAYOS
DATE TEST

Inicio / Starting: 15/09/2011
Finalización / Ending: 23/09/2011

DESCRIPCIÓN
E IDENTIFICACIÓN
DE LAS MUESTRAS

DESCRIPTION AND
IDENTIFICATION OF
SAMPLES

MUESTRAS REFERENCIADAS / SAMPLES REFERENCED:

- "TEJIDO GRIS S/ CLIENTE FIBRA MULTILOBAL".
- "TEJIDO AMARILLO S/ CLIENTE TECNO.P.E".
- "TEJIDO ROJO S/ CLIENTE FIBRA HUECA".
- "TEJIDO VERDE S/ CLIENTE ALGODON".

ENSAYOS
REALIZADOS
TESTS CARRIED OUT

- RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA / WATER VAPOUR RESISTANCE.
- RESISTENCIA TÉRMICA / THERMAL RESISTANCE.
- DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SECADO EN LOS TEJIDOS TEXTILES
DETERMINATION OF THE TIME TO DRY A TEXTILE FABRIC.

SE ADJUNTAN
ATTACHED

MUESTRA(S)
SAMPLE(S)

LACRADA(S)
SEALED

PÁG.
PAGE

1

DE
OF

14



RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA WATER VAPOUR RESISTANCE

Norma
Standard

UNE-EN 31092:1996

Incertidumbre de medida
Uncertainty of the measurement

0.03 m²Pa/W

Observación o desviación respecto la norma
Observation or deviation from the Standard

Aparato
Apparatus

SKIN MODEL. Sweating guarded hotplate 12004I12

Atmósfera de ensayo
Test atmosphere

Temperatura (35.0±0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (40±3) %
Relative humidity

Acondicionamiento de la muestra
Conditioning

Temperatura (35.0±0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (40±3) %
Relative humidity
Tiempo 24 horas
Time 24 hours

Pretratamiento
Pre-treatment

Sin pretratamiento
Without pre-treatment

Referencia <i>Reference</i>	Probeta <i>Specimen</i>	Resistencia al vapor de agua Ret (m ² Pa/W) <i>Water vapour resistance</i>
TEJIDO GRIS	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>	7,29
	Probeta 2 <i>Specimen 2</i>	7,27
	Probeta 3 <i>Specimen 3</i>	7,25
	Media <i>Average</i>	7,27

Nota
Note

Se cosen dos piezas de tejido para conseguir el tamaño adecuado de la probeta por lo que hay una costura en el centro de la muestra.

Two pieces of the fabric were sewn tissue to get the right size of the specimen so that there is a seam in the middle of the sample.



RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA WATER VAPOUR RESISTANCE

Norma
Standard

UNE-EN 31092:1996

Incertidumbre de medida
Uncertainty of the measurement

0.03 m²Pa/W

Observación o desviación respecto la norma
Observation or deviation from the Standard

Aparato
Apparatus

SKIN MODEL. Sweating guarded hotplate 12004I12

Atmósfera de ensayo
Test atmosphere

Temperatura (35.0±0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (40±3) %
Relative humidity

Acondicionamiento de la muestra
Conditioning

Temperatura (35.0±0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (40±3) %
Relative humidity
Tiempo 24 horas
Time 24 hours

Pretratamiento
Pre-treatment

Sin pretratamiento
Without pre-treatment

Referencia <i>Reference</i>	Probeta <i>Specimen</i>	Resistencia al vapor de agua Ret (m ² Pa/W) <i>Water vapour resistance</i>
TEJIDO AMARILLO	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>	6,13
	Probeta 2 <i>Specimen 2</i>	6,09
	Probeta 3 <i>Specimen 3</i>	6,05
	Media <i>Average</i>	6,09

Nota
Note

Se cosen dos piezas de tejido para conseguir el tamaño adecuado de la probeta por lo que hay una costura en el centro de la muestra.
Two pieces of the fabric were sewn tissue to get the right size of the specimen so that there is a seam in the middle of the sample.



RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA WATER VAPOUR RESISTANCE

Norma
Standard

UNE-EN 31092:1996

Incertidumbre de medida
Uncertainty of the measurement

0.03 m²Pa/W

Observación o desviación respecto la norma
Observation or deviation from the Standard

Aparato
Apparatus

SKIN MODEL. Sweating guarded hotplate 12004I12

Atmósfera de ensayo
Test atmosphere

Temperatura (35.0±0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (40±3) %
Relative humidity

Acondicionamiento de la muestra
Conditioning

Temperatura (35.0±0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (40±3) %
Relative humidity
Tiempo 24 horas
Time 24 hours

Pretratamiento
Pre-treatment

Sin pretratamiento
Without pre-treatment

Referencia <i>Reference</i>	Probeta <i>Specimen</i>	Resistencia al vapor de agua Ret (m ² Pa/W) <i>Water vapour resistance</i>
TEJIDO ROJO	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>	7,05
	Probeta 2 <i>Specimen 2</i>	7,05
	Probeta 3 <i>Specimen 3</i>	7,05
	Media <i>Average</i>	7,05

Nota
Note

Se cosen dos piezas de tejido para conseguir el tamaño adecuado de la probeta por lo que hay una costura en el centro de la muestra.
Two pieces of the fabric were sewn tissue to get the right size of the specimen so that there is a seam in the middle of the sample.



RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA WATER VAPOUR RESISTANCE

Norma
Standard

UNE-EN 31092:1996

Incertidumbre de medida
Uncertainty of the measurement

0.03 m²Pa/W

Observación o desviación respecto la norma
Observation or deviation from the Standard

Aparato
Apparatus

SKIN MODEL. Sweating guarded hotplate 12004I12

Atmósfera de ensayo
Test atmosphere

Temperatura (35.0±0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (40±3) %
Relative humidity

Acondicionamiento de la muestra
Conditioning

Temperatura (35.0±0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (40±3) %
Relative humidity
Tiempo 24 horas
Time 24 hours

Pretratamiento
Pre-treatment

Sin pretratamiento
Without pre-treatment

Referencia <i>Reference</i>	Probeta <i>Specimen</i>	Resistencia al vapor de agua Ret (m ² Pa/W) <i>Water vapour resistance</i>
TEJIDO VERDE	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>	6,91
	Probeta 2 <i>Specimen 2</i>	6,88
	Probeta 3 <i>Specimen 3</i>	6,89
	Media <i>Average</i>	6,89

Nota
Note

Se cosen dos piezas de tejido para conseguir el tamaño adecuado de la probeta por lo que hay una costura en el centro de la muestra.

Two pieces of the fabric were sewn tissue to get the right size of the specimen so that there is a seam in the middle of the sample.



RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA TÉRMICA THERMAL RESISTANCE

Norma
Standard

UNE-EN 31092:1996

Incertidumbre de medida
Uncertainty of the measurement

0.0002 m²K/W

Observación o desviación respecto la norma
Observation or deviation from the Standard

Aparato
Apparatus

SKIN MODEL. Sweating guarded hotplate 12010I12

Atmósfera de ensayo
Test atmosphere

Temperatura <i>Temperature</i>	(20.0 ± 0.5) °C
Humedad relativa <i>Relative humidity</i>	(65 ± 3) %

Acondicionamiento de la muestra
Conditioning

Temperatura <i>Temperature</i>	(20.0 ± 0.5) °C
Humedad relativa <i>Relative humidity</i>	(65 ± 3) %
Tiempo <i>Time</i>	24 horas 24 hours

Pretratamiento
Pre-treatment

Sin pretratamiento
Without pre-treatment

Referencia <i>Reference</i>	Probetas <i>Specimen</i>	Resistencia térmica Rct (m ² K/W) <i>Thermal resistance</i>
TEJIDO GRIS	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>	0,0618
	Probeta 2 <i>Specimen 2</i>	0,0615
	Probeta 3 <i>Specimen 3</i>	0,0614
	Media <i>Average</i>	0,0616

Nota
Note

Se cosen dos piezas de tejido para conseguir el tamaño adecuado de la probeta por lo que hay una costura en el centro de la muestra.

Two pieces of the fabric were sewn tissue to get the right size of the specimen so that there is a seam in the middle of the sample.



RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA TÉRMICA THERMAL RESISTANCE

Norma
Standard

UNE-EN 31092:1996

Incertidumbre de medida
Uncertainty of the measurement

0.0002 m²K/W

Observación o desviación respecto la norma
Observation or deviation from the Standard

Aparato
Apparatus

SKIN MODEL. Sweating guarded hotplate 12010I12

Atmósfera de ensayo
Test atmosphere

Temperatura (20.0 ± 0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (65 ± 3) %
Relative humidity

Acondicionamiento de la muestra
Conditioning

Temperatura (20.0 ± 0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (65 ± 3) %
Relative humidity
Tiempo 24 horas
Time 24 hours

Pretratamiento
Pre-treatment

Sin pretratamiento
Without pre-treatment

Referencia <i>Reference</i>	Probetas <i>Specimen</i>	Resistencia térmica Rct (m ² K/W) <i>Thermal resistance</i>
TEJIDO AMARILLO	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>	0,0530
	Probeta 2 <i>Specimen 2</i>	0,0529
	Probeta 3 <i>Specimen 3</i>	0,0522
	Media <i>Average</i>	0,0527

Nota
Note

Se cosen dos piezas de tejido para conseguir el tamaño adecuado de la probeta por lo que hay una costura en el centro de la muestra.

Two pieces of the fabric were sewn tissue to get the right size of the specimen so that there is a seam in the middle of the sample.



RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA TÉRMICA THERMAL RESISTANCE

Norma
Standard

UNE-EN 31092:1996

Incertidumbre de medida
Uncertainty of the measurement

0.0002 m²K/W

Observación o desviación respecto la norma
Observation or deviation from the Standard

Aparato
Apparatus

SKIN MODEL. Sweating guarded hotplate 12010I12

Atmósfera de ensayo
Test atmosphere

Temperatura <i>Temperature</i>	(20.0 ± 0.5) °C
Humedad relativa <i>Relative humidity</i>	(65 ± 3) %

Acondicionamiento de la muestra
Conditioning

Temperatura <i>Temperature</i>	(20.0 ± 0.5) °C
Humedad relativa <i>Relative humidity</i>	(65 ± 3) %
Tiempo <i>Time</i>	24 horas 24 hours

Pretratamiento
Pre-treatment

Sin pretratamiento
Without pre-treatment

Referencia <i>Reference</i>	Probetas <i>Specimen</i>	Resistencia térmica Rct (m²K/W) <i>Thermal resistance</i>
TEJIDO ROJO	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>	0,0632
	Probeta 2 <i>Specimen 2</i>	0,0632
	Probeta 3 <i>Specimen 3</i>	0,0636
	Media <i>Average</i>	0,0633

Nota
Note

Se cosen dos piezas de tejido para conseguir el tamaño adecuado de la probeta por lo que hay una costura en el centro de la muestra.

Two pieces of the fabric were sewn tissue to get the right size of the specimen so that there is a seam in the middle of the sample.



RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA TÉRMICA THERMAL RESISTANCE

Norma
Standard

UNE-EN 31092:1996

Incertidumbre de medida
Uncertainty of the measurement

0.0002 m²K/W

Observación o desviación respecto la norma
Observation or deviation from the Standard

Aparato
Apparatus

SKIN MODEL. Sweating guarded hotplate 12010I12

Atmósfera de ensayo
Test atmosphere

Temperatura (20.0 ± 0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (65 ± 3) %
Relative humidity

Acondicionamiento de la muestra
Conditioning

Temperatura (20.0 ± 0.5) °C
Temperature
Humedad relativa (65 ± 3) %
Relative humidity
Tiempo 24 horas
Time 24 hours

Pretratamiento
Pre-treatment

Sin pretratamiento
Without pre-treatment

Referencia <i>Reference</i>	Probetas <i>Specimen</i>	Resistencia térmica Rct (m ² K/W) <i>Thermal resistance</i>
TEJIDO VERDE	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>	0,0550
	Probeta 2 <i>Specimen 2</i>	0,0545
	Probeta 3 <i>Specimen 3</i>	0,0545
	Media <i>Average</i>	0,0547

Nota
Note

Se cosen dos piezas de tejido para conseguir el tamaño adecuado de la probeta por lo que hay una costura en el centro de la muestra.
Two pieces of the fabric were sewn tissue to get the right size of the specimen so that there is a seam in the middle of the sample.



RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SECADO EN LOS TEJIDOS TEXTILES DETERMINATION OF THE TIME TO DRY A TEXTILE FABRIC

Norma
Standard

Método propio B
 Own method B

Aparato
Apparatus

Balanza gravimétrica con IR 12006I03

Descripción del ensayo
Description of the test

La probeta de ensayo con tamaño determinado es introducida en la balanza gravimétrica y se tara el equipo. A continuación se vierte un volumen controlado de agua con ayuda de un cuentagotas justo en el centro de la muestra (10 gotas de agua destilada).

En ese momento empieza el ensayo de tiempo de secado, ya que se inicializa el secado de este volumen de agua con ayuda del IR de la balanza.

El objetivo del ensayo es conocer el comportamiento de las muestras respecto a la hidrofiliidad. Se repetirá el ensayo con tres probetas y se calculará la media.

The specimen test with a given size is introduced into the gravimetric balance and it is tared. Then added on a controlled volume of water using a dropper right in the center of the sample (10 drops of distilled water). At that time the trial starts drying time and drying is initialized for this volume of water using IR of the balance. The objective of the test is to understand the behavior of the samples with respect to hydrophilicity. Repeat the test with three replicates and averaged.

Referencia
Reference

TEJIDO GRIS

Probeta Sample	Peso seco Dry weight (g)	Peso mojado Wet weight (g)	Perdida de peso Lost weight (g)	Tiempo Secado Time to dry (min)	Velocidad de secado Speed to dry (g/min)
1	1,149	1,556	0,422	6,5	0,065
2	0,972	1,326	0,336	6,5	0,052
3	1,012	1,477	0,479	5,3	0,090
Media Average				6,1	0,069

///



RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SECADO EN LOS TEJIDOS TEXTILES DETERMINATION OF THE TIME TO DRY A TEXTILE FABRIC

Norma
Standard

Método propio B
 Own method B

Aparato
Apparatus

Balanza gravimétrica con IR 12006I03

Descripción del ensayo
Description of the test

La probeta de ensayo con tamaño determinado es introducida en la balanza gravimétrica y se tara el equipo. A continuación se vierte un volumen controlado de agua con ayuda de un cuentagotas justo en el centro de la muestra (10 gotas de agua destilada).

En ese momento empieza el ensayo de tiempo de secado, ya que se inicializa el secado de este volumen de agua con ayuda del IR de la balanza.

El objetivo del ensayo es conocer el comportamiento de las muestras respecto a la hidrofiliidad. Se repetirá el ensayo con tres probetas y se calculará la media.

The specimen test with a given size is introduced into the gravimetric balance and it is tared. Then added on a controlled volume of water using a dropper right in the center of the sample (10 drops of distilled water). At that time the trial starts drying time and drying is initialized for this volume of water using IR of the balance. The objective of the test is to understand the behavior of the samples with respect to hydrophilicity. Repeat the test with three replicates and averaged.

Referencia
Reference

TEJIDO AMARILLO

Probeta Sample	Peso seco Dry weight (g)	Peso mojado Wet weight (g)	Perdida de peso Lost weight (g)	Tiempo Secado Time to dry (min)	Velocidad de secado Speed to dry (g/min)
1	1,012	1,307	0,295	6,0	0,049
2	1,004	1,457	0,453	6,8	0,067
3	1,158	1,429	0,420	8,0	0,053
Media Average				6,9	0,056

///



RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SECADO EN LOS TEJIDOS TEXTILES DETERMINATION OF THE TIME TO DRY A TEXTILE FABRIC

Norma
Standard

Método propio B
 Own method B

Aparato
Apparatus

Balanza gravimétrica con IR 12006I03

Descripción del ensayo
Description of the test

La probeta de ensayo con tamaño determinado es introducida en la balanza gravimétrica y se tara el equipo. A continuación se vierte un volumen controlado de agua con ayuda de un cuentagotas justo en el centro de la muestra (10 gotas de agua destilada).

En ese momento empieza el ensayo de tiempo de secado, ya que se inicializa el secado de este volumen de agua con ayuda del IR de la balanza.

El objetivo del ensayo es conocer el comportamiento de las muestras respecto a la hidrofiliidad. Se repetirá el ensayo con tres probetas y se calculará la media.

The specimen test with a given size is introduced into the gravimetric balance and it is tared. Then added on a controlled volume of water using a dropper right in the center of the sample (10 drops of distilled water). At that time the trial starts drying time and drying is initialized for this volume of water using IR of the balance. The objective of the test is to understand the behavior of the samples with respect to hydrophilicity. Repeat the test with three replicates and averaged.

Referencia
Reference

TEJIDO ROJO

Probeta Sample	Peso seco Dry weight (g)	Peso mojado Wet weight (g)	Perdida de peso Lost weight (g)	Tiempo Secado Time to dry (min)	Velocidad de secado Speed to dry (g/min)
1	1,430	1,815	0,408	6,8	0,060
2	1,275	1,672	0,389	6,1	0,063
3	1,158	1,554	0,413	6,5	0,064
Media Average				6,5	0,062

///



RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SECADO EN LOS TEJIDOS TEXTILES DETERMINATION OF THE TIME TO DRY A TEXTILE FABRIC

Norma

Standard

Método propio B
Own method B

Aparato

Apparatus

Balanza gravimétrica con IR 12006I03

Descripción del ensayo

Description of the test

La probeta de ensayo con tamaño determinado es introducida en la balanza gravimétrica y se tara el equipo. A continuación se vierte un volumen controlado de agua con ayuda de un cuentagotas justo en el centro de la muestra (10 gotas de agua destilada).

En ese momento empieza el ensayo de tiempo de secado, ya que se inicializa el secado de este volumen de agua con ayuda del IR de la balanza.

El objetivo del ensayo es conocer el comportamiento de las muestras respecto a la hidrofiliidad. Se repetirá el ensayo con tres probetas y se calculará la media.

The specimen test with a given size is introduced into the gravimetric balance and it is tared. Then added on a controlled volume of water using a dropper right in the center of the sample (10 drops of distilled water). At that time the trial starts drying time and drying is initialized for this volume of water using IR of the balance. The objective of the test is to understand the behavior of the samples with respect to hydrophilicity. Repeat the test with three replicates and averaged.

Referencia

Reference

TEJIDO VERDE

Probeta Sample	Peso seco Dry weight (g)	Peso mojado Wet weight (g)	Perdida de peso Lost weight (g)	Tiempo Secado Time to dry (min)	Velocidad de secado Speed to dry (g/min)
1	1,052	1,453	0,400	11,3	0,035
2	1,109	1,564	0,422	11,0	0,038
3	1,084	1,514	0,406	10,6	0,038
			Media Average	11,0	0,037

_____///



Miriam Martinez
Responsable departamento Confort
Head of Comfort department

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- 1.- AITEX responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados, consignados en el informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.
- 2.- AITEX no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento.
- 3.- El informe original emitido se guarda en AITEX. Al cliente se le proporciona una copia electrónica que conserva el valor de original, y será válida siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento. Una copia impresa con el logotipo de AITEX marcado con el cuño seco en todas las páginas, conserva el valor de original.
- 4.- Los resultados se consideran propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AITEX se abstendrá de comunicarlos a un tercero. Transcurrido un mes, AITEX podrá utilizar los resultados con fines estadísticos o científicos.
- 5.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales que en su caso se citen.
- 6.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central de AITEX. Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamación que reciba con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación de las muestras.
- 7.- AITEX podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc., cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aún cuando ésta no hubiere sido expresamente solicitada.
- 8.- Si no están indicadas, las incertidumbres estimadas de los ensayos acreditados por ENAC se encuentran a disposición del cliente en AITEX.
- 9.- Los materiales o muestras sobre los que se realicen los ensayos se conservarán en AITEX durante los DOCE MESES posteriores a la emisión del informe, por lo que toda comprobación o reclamación que, en su caso, deseara efectuar el solicitante, se deberá ejercer en el plazo indicado.
- 10.- Este informe sólo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.
- 11.- Los ensayos marcados con asterisco (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación.
- 12.- Los laboratorios de AITEX se encuentran en Alcoy.

LIABILITY CLAUSES

- 1.- AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre being limited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.
- 2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document
- 3.- The original test report is kept in AITEX. An electronic copy of it is delivered to the customer which keeps the value from the original one as far as the security properties of the document are not violated. A hard copy of this report with the AITEX logotype sealed in all the pages, keeps the original value.
- 4.- The results are considered to be the property of the applicant, and AITEX will not communicate them to third parties without prior permission. After one month, AITEX may use the results for statistical or scientific purposes.
- 5.- None of the indications made in this report may be considered as being a guarantee for the trade marks mentioned herein.
- 6.- In the eventuality of discrepancies between reports, a check to settle the same will be carried out in the head offices of AITEX. Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempting this Centre from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.
- 7.- AITEX may include in its reports, analyses, results, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it has not been specifically requested.
- 8.- If not are included, the estimated uncertainties in the tests accredited by ENAC are at the client's disposal in AITEX.
- 9.- The tested samples will be stored in AITEX facilities during the next TWELVE MONTHS after the report emission. Any verification or complaint, requested by the client, will be made during the mentioned period.
- 10.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.
- 11.- Tests marked with an asterisk (*) are not included within the scope of the accreditation
- 12.- AITEX laboratories are placed in Alcoy.